

PRODUCTO: REVESTIMIENTO LISO HIDRÓFUGO

DESCRIPCIÓN

Revestimiento profesional de exteriores, hidrófugo, a base de siloxanos y resina acrílica en emulsión acuosa. Acabado mate y alta resistencia, especialmente preparada para su aplicación sobre superficies en la construcción tanto viejas como nuevas.

USOS

Pintura diseñada para el revestimiento de exteriores. Sus características son ideales para el pintado de fachadas y patios debido a su alta resistencia a los agentes atmosféricos.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SOPORTES NUEVOS

Sobre hormigón, esperar hasta el fraguado total del soporte (28 días).
Eliminar mediante lijado o chorro abrasivo las posibles eflorescencias.
Neutralizar las superficies alcalinas.
En caso de superficies pulidas lijar para abrir el poro y facilitar el agarre de la pintura.
Masillar y lijar las irregularidades.
A modo de imprimación se recomienda aplicar una primera mano de Revestimiento Liso Hidrófugo diluido al 30% con agua limpia para favorecer la adherencia de las capas sucesivas.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO

Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas. En las zonas que queden con pintura antigua comprobar su anclaje para garantizar que no se desprendan una vez repintadas. Eliminar toda la suciedad y polvo existente.
Eliminar mediante lijado o chorro abrasivo las posibles eflorescencias.
En caso de superficies pulidas lijar para abrir el poro y facilitar el agarre de la pintura.
Masillar y lijar las irregularidades.
Aplicar una mano de Top Sealed para mejorar el agarre y rendimiento.

APLICACIÓN

Aplicar a brocha, rodillo y con diferentes tipos de pistola (baja presión, aerográfica, airless...)
Agitar el producto hasta homogeneizar totalmente.
Diluir el producto en función del modo de aplicación, desde un 10-15 % para brocha y rodillo hasta un 10-30 % según el tipo de pistola usada. Es conveniente diluir un poco más la primera capa para mejorar la penetración en el soporte. Aplicar la siguiente o siguientes capas con menor dilución. La dilución se hará en un envase distinto al original para mantener la pintura en su envase original sin agua añadida.
No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
La dilución y limpieza de los materiales se realizará con agua.

CONSERVACIÓN

Conservar en el envase original a una temperatura entre 5 y 40°C.
No almacenar por un periodo superior a 12 meses. No añadir agua al envase.

PROPIEDADES

Viscosidad	351 ± 10 p (brookfield, 20 rpm)
Rendimiento	8-10 m²/kg. por capa. 12-15 m²/litro por capa*.
Peso específico	1,65 ± 0,10 gr./cc.
Sólidos en volumen	45,83 ± 1,00 %
Sólidos en peso	67,10 ± 1,00 %
VOC	24,25 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/c (BA): 40 gr/l.
Secado	De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.
Acabado	Liso mate blanco.
Blancura	88,80 ± 1,00 %
Cubrición	96,77 ± 1,00 %
Lavabilidad	Superior a 20.000 P.S.D.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Depositar el envase vacío y los residuos en un centro autorizado.
Para más información consultar la ficha de seguridad.

ENVASES

Envase de plástico de 5,5 y 22 Kg.